

各種アスファルト混合物の温度管理一覧表(目標値)

	ストレートアスファルト 新規合材・再生合材	改質Ⅱ型	改質H型 ポーラス	改質Ⅲ型	改質Ⅲ型-W	改質Ⅲ型-WF
出荷目標温度	165℃±15℃	175℃±10℃	170℃±10℃	178℃±7℃	178℃±7℃	173℃±10℃
現場管理推奨温度 (初期転圧温度)	145℃±10℃	160℃±10℃	155℃±10℃	165℃±10℃	165℃±10℃	160℃±10℃

※初期転圧温度は、最適締固温度を参考に、現場での諸条件を勘案して適切な温度を設定して下さい。



株式会社 堺りんかいアスコン