

NIPPOの常温アスファルト混合物

レミファルト

レミファルトとは

「レミファルト」は、1965年(昭和40年)にNIPPOが我が国で最初に開発した、長期保存が可能な常温アスファルト混合物(常温合材)です。精選した材料を使用し、品質管理の行き届いたNIPPOグループの工場で製造することにより、常温合材のポテンシャルを最大限に引き出しており、誰でも簡単に路面のメンテナンスが行えます。



レミファルトの特長






商品名	汎用型 レミファルト	高安定度型 レミファルトS (スーパー)	高安定度・高作業性型 レミファルトS5 (スーパーファイブ)	全天候・高耐久型 レミファルトST (スーパータフ)	全天候・高耐久型 (車交通対応) あなみちろう 凹道埋たろう
荷姿					
内容量※1	20kg、30kg、バラ		30kg	20kg	10kg
最大粒径	13mm			5mm	
適用	庭先・歩道等	都道・県道・市道等		国道・県道 駐車場等	国道・高速道路 駐車場等
作業性	◎	○	○	○	○
全天候性※2	×	○	○	◎	◎
安定性	△	○	○	◎	◎
耐水性	△	○	○	◎	◎
保存期間※3	○	△	△	◎	◎

※1 内容量は、製造工場により異なる場合があります。

※2 全天候性は、×は乾燥状態、○は湿潤状態、◎は水溜まり状態で施工できることを示します。

※3 保存期間は、△は2~4週間、○は1~3ヶ月、◎は3ヶ月、◎は6ヶ月程度を示します(製造工場により異なる場合があります)。

レミファルトの施工手順

商品名	汎用型 レミファルト	高安定度型 レミファルトS (スーパー)	高安定度・高作業性型 レミファルトS5 (スーパーファイブ)	全天候・高耐久型 レミファルトST (スーパータフ)	全天候・高耐久型 (重交通対応) あなみちうめ 凹道埋たろう
清掃	ごみやほこりを清掃	ごみやほこりを清掃、水洗いOK			
状態	水分を除去 タックコートなどの 接着剤を塗布	施工面が濡れていてもOK		水溜まりでもOK	
施工	仕上り厚さより10~20%程度高めに敷き均す				
転圧	ビブロプレートなどの機械で転圧			車のタイヤでも転圧OK	
仕上り					

レミファルトの使用量(1袋あたりの目安)

内容量 (kg)	施工厚さ (cm)	施工面積 (㎡)	施工延長(cm)		ポットホール補修(箇所)	
			30cm幅	50cm幅	φ20cm	φ30cm
20	3	0.30	100	60	9	4
	5	0.18	60	36	5	2
30	3	0.45	150	90	14	6
	5	0.27	90	54	8	3

レミファルトの施工例

- 民家の庭先・玄関廻り・公園の舗装
- ガス管・水道管・電信電話線の路面復旧
- ゴルフ場・遊園地・果樹園の通路の舗装
- ポットホール・くぼみ・わだちの補修
- 鉄道・学校・病院・工場の施設廻りの舗装
- 段差の修正・オーバーレイ

株式会社 NIPPO

<https://www.nippo-c.co.jp>

本社	東京都中央区京橋1-19-11	☎ (03) 3563-6732
技術研究所	埼玉県さいたま市西区三橋6-70	☎ (048) 624-0755
支店	北海道	☎ (011) 842-8866
	東北	☎ (022) 262-1511
	関東第一	☎ (03) 5323-3677
	関東第二	☎ (03) 3471-0788
	北信越	☎ (025) 244-9188
	九州	☎ (092) 771-0268

お問い合わせは